

B02/0122



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 199 59 064 A 1**

⑳ Aktenzeichen: 199 59 064.8
㉔ Anmeldetag: 8. 12. 1999
㉕ Offenlegungstag: 13. 6. 2001

⑤① Int. Cl.⁷:
B 01 J 23/48
B 01 J 23/50
B 01 J 23/66
C 07 C 5/03
// (B01J 23/50,
101:42, 103:68, 103:10,
103:18)

DE 199 59 064 A 1

⑦① Anmelder:
BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

⑦④ Vertreter:
Patent- und Rechtsanwälte Bardehle, Pagenberg,
Dost, Altenburg, Geissler, Isenbruck, 68165
Mannheim

⑦② Erfinder:
Frenzel, Andrea, Dr., 67117 Limburgerhof, DE;
Hesse, Michael, Dr., 67549 Worms, DE; Ansmann,
Andreas, Dr., 69168 Wiesloch, DE; Schwab,
Ekkehard, Dr., 67434 Neustadt, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ Trägerkatalysator zur Selektivhydrierung von Alkinen und Dienen

⑤⑦ Die vorliegende Erfindung beschreibt einen Katalysator zum selektiven Hydrieren von Alkinen und Dienen in C2-C5⁺-Olefinmischungen.

Diese Katalysatoren enthalten

- (a) ein Metall der zehnten Gruppe des Periodensystems
 - (b) ein Metall der elften Gruppe des Periodensystems
 - (c) gegebenenfalls eine Verbindung eines Metalls der ersten oder zweiten Gruppe des Periodensystems,
- wobei diese Metalle auf einem Träger angebracht sind, der ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Siliciumdioxid, Titandioxid, Zirkonoxiden, Spinellen, Zinkaluminaten, Zinktitanaten oder Mischungen dieser Substanzen, und wobei das Metall der elften Gruppe homogen über den Querschnitt des Katalysatorkorns verteilt ist und das Metall der zehnten Gruppe sich in der oberflächennahen Randschicht des Katalysatorkorns befindet. Ein solcher Katalysator wird hergestellt, indem das Metall der elften Gruppe vorzugsweise bereits während des Herstellens des Trägers durch Tränken mit einer Lösung eines geeigneten Metallsalzes aufgebracht wird.

DE 199 59 064 A 1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Katalyse. Genauer gesagt, betrifft die vorliegende Erfindung einen neuen Hydrierkatalysator, der es ermöglicht, höher ungesättigte Kohlenwasserstoffe wie Acetylene und Diene in Olefin-

gemischen selektiv zu hydrieren, die nach dem Crackverfahren erhalten wurden. Weitere Gegenstände der vorliegenden Erfindung sind ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Katalysators sowie ein Verfahren zur selektiven Hydrierung von Alkinen und Dienen in Olefinmischen mit Hilfe eines solchen Katalysators.

Olefine werden industriell allgemein hergestellt in sogenannten Crackverfahren, beispielsweise dem Steamcracken oder dem katalytischen Cracken per FCC. Dabei werden bestimmte Erdöldestillate auf Temperaturen um die 900°C, bei denen sich aus den vorhandenen Alkanen Olefine bilden, erhitzt. Das erhaltene Rohgemisch wird anschließend destillativ aufgetrennt, wobei die Fraktionen so geschnitten werden, daß die C2 bis C5⁺-Olefine voneinander getrennt werden. Diese erhaltenen Olefine werden dann in die Weiterverarbeitung eingesetzt. Unter den Bedingungen des Crackens bilden sich jedoch auch Alkine (Acetylene) und Diene, wobei deren Anteil von dem Verfahren und den gewählten Versuchsbedingungen abhängt. Diese Alkine und Diene stören jedoch häufig bei der Weiterverarbeitung und Lagerung. Dies liegt zum einen an deren Neigung zur Oligo- und Polymerisation. So können bei der Weiterverarbeitung Produkte gebildet werden, die aus dem Weiterverarbeitungsprodukt häufig aufwendig entfernt werden müssen. Andererseits zeigen die Alkine und Diene eine starke Komplexbildungstendenz. Dies wirkt sich insbesondere dann störend aus, wenn die Olefine im Weiterverarbeitungsschritt einem katalytischen Prozeß unterzogen werden. Die Alkine oder Diene können dann mit dem Katalysator reagieren und diesen desaktivieren oder die Aktivität verändern, was selbstverständlich unerwünscht ist.

Beispielsweise ist es so, daß in dem sogenannten C2-Schnitt, der Ethylen enthält, als unerwünschtes Nebenprodukt Acetylen vorliegt. Ethylen wird in großen Mengen katalytisch zu Polyethylen weiterverarbeitet. Es ist nun so, daß zu einer solchen Polymerisation verwendetes Ethylen im allgemeinen lediglich einen Acetylen-Gehalt von kleiner etwa 1 ppm aufweisen darf. Ähnliches gilt auch für den sogenannten C3-Strom, der neben Propen auch Propadien (Allen) und Propin enthält. Auch Propen wird in großer Menge katalytisch zu Polypropen weiterverarbeitet, in einem Verfahren, das demjenigen des Ethylens gleicht. Ein für die Polymerisation verwendbares Propen darf dabei im allgemeinen lediglich einen Gehalt an Allen und Propin enthalten, der unter etwa 10 ppm ist.

Auch in den anderen Schnitten des Crackverfahrens bilden sich Produkte, die für die Zwecke der Weiterverarbeitung unerwünscht sind. Im sogenannten C4-Schnitt wird abhängig von der Integration in die Wertschöpfungskette Vinylacetylen als Verunreinigung vor der Butadienextraktion hydriert. Wahlweise kann Butadien gezielt in Buten umgewandelt werden, so eine derartige Veredelung des C4-Stroms gewünscht wird. Der sogenannte C5⁺-Schnitt enthält cyclische Pentene und Pentadiene, die unter Erhalt der linearen C5-Bausteine und der ungesättigten C5⁺-Komponenten in nicht störende Produkte umgewandelt werden sollten.

Ein Verfahren zum Entfernen der erwähnten Nebenprodukte ist dabei die selektive Hydrierung dieser Alkine und Diene. Dabei werden die Verunreinigungen in der Weiterverarbeitung in nicht störende Komponenten oder vorzugsweise in das Wertprodukt der Kohlenwasserstofffraktion überführt. Das Hauptproblem bei einem solchen Verfahren liegt dabei darin, daß einerseits der Katalysator, der eingesetzt wird, eine ausreichende Aktivität aufweisen muß, um die Nebenprodukte, die ja gegenüber dem Olefin nur in relativ geringen Mengen vorliegen, vollständig zu hydrieren und so den Gehalt an Verunreinigungen auf Werte zu drücken, die bei der Weiterverarbeitung tolerierbar sind. Führt man sich dabei vor Augen, daß teilweise ein Verunreinigungsgehalt von kleiner 1 ppm erreicht werden muß, wie dies bei Polyethylen der Fall ist, so wird klar, daß der in der selektiven Hydrierung eingesetzte Katalysator durchaus eine hohe Aktivität aufweisen muß.

Andererseits muß ein solcher Katalysator auch eine sehr hohe Selektivität oder, anders gesagt, eine geringe spezifische Aktivität gegenüber dem weiter zu verarbeitenden Olefin aufweisen, so daß dieses nicht oder nur in sehr geringem Ausmaß selbst zum entsprechenden Alkan hydriert wird und nicht mehr zur Verfügung steht.

Weiterhin sollten in den Selektivhydrierungen benutzten Katalysatoren auch die Eigenschaft haben, die Oligomerisierung von Alkinen und Dienen nicht zu katalysieren. Durch diese Reaktion wird nämlich die Bildung von öligen Rückständen bewirkt, die sich auf dem Katalysator akkumulieren. Eine Desaktivierung des Katalysators ist die Folge, die je nach der Menge der gebildeten Nebenprodukte bereits nach weniger als einem Monat eintreten kann.

Nach dem im Stand der Technik beschriebenen Verfahren werden zur Selektivhydrierung generell Katalysatoren von auf Träger abgeschiedenen Metallen benutzt, die allgemein in Hydrierungen Anwendung finden, hauptsächlich heterogene Katalysatoren der zehnten Gruppe des Periodensystems, also Ni, Pd, und Pt. In den meisten Fällen wird auf Pd zurückgegriffen.

Der verwendete Träger ist im allgemeinen ein poröses anorganisches Oxid, beispielsweise Kieselerde, Aluminosilikat, Titandioxid, Zirkoniumdioxid, Zinkaluminat, Zinktitanat, Spinelle und/oder Mischungen solcher Träger, meist wird jedoch Aluminiumoxid oder auch Siliciumdioxid verwendet. Weiterhin können Promotoren oder andere Zusatzstoffe enthalten sein. Verfahren zur selektiven Hydrierung ungesättigter Verbindungen in diese enthaltenden Kohlenwasserstoffströmen sind sowohl als Flüssigphasenhydrierung oder gemischte Gas/Flüssigphasenhydrierung, in Riesel- oder Sumpfwegweise, wie auch als reine Gasphasenhydrierung bekannt.

Um die gewünschte Selektivität erreichen zu können, werden die genannten Katalysatoren modifiziert. Es ist allgemein bekannt, daß sich die gewünschten Selektivitätssteigerungen bei den oben genannten Metallen häufig durch die Zugabe von CO während der Hydrierung erreichen lassen. Dieses erfordert jedoch besondere Sicherheitsmaßnahmen, aufgrund der Giftigkeit des CO. Zudem wird so ein CO-haltiges Produkt erhalten, das für einige Weiterverwendungen zuerst wieder von diesem gereinigt werden muß.

Im Stand der Technik finden sich eine Vielzahl von Referenzen, die die Verwendung von Palladium-Trägerkatalysatoren, die durch Promotorzusätze modifiziert wurden, in Selektivhydrierungen von Alkinen und Dienen in Kohlenwasserstoffströmen beschreiben. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung sind dabei die nachfolgenden Druckschriften besonders relevant, in denen die Verwendung von Aluminiumoxid als Trägermaterial offenbart ist.

Die EP-A-0 064 301 beschreibt einen Katalysator für die Selektivhydrierung von Acetylen, der aus Pd besteht, das mit Ag modifiziert wurde, als Träger wird α -Aluminiumoxid verwendet. Der Gehalt an Pd trägt von 0,01 bis 0,025 Gew.-%, Ag ist in der 2 bis 10fachen Menge des Pd vorhanden. In dem fertigen Katalysator ist das Silber über alle Katalysator-
teilchen verteilt, während sich 90% des Palladium in einer Randzone von 300 μ m befindet.

Die beiden Anmeldungen EP-A-0 686 615 und EP-A-0 780 155 beschreiben einen Katalysator zur selektiven Hydrie-
rung in der Gasphase von Alkinen im C2- oder C3-Strom. Der Katalysator ist Palladium, das mit einem Metall der
Gruppe 11 versetzt wurde. Als Trägermaterial wird jeweils Aluminiumoxid verwendet. Mindestens 80% beider Metalle
liegen in einer Zone vor, die vom Rand des Katalysatorpartikels bis zu einem Radius reicht, der 80% des Außenradius
des Katalysatorpartikels beträgt. Der Palladium-Gehalt beträgt 0,01 bis 0,5 Gew.-% des Katalysators, und das Verhältnis
des Metalls der Gruppe 11 zum Palladium beträgt 0,05 bis 0,4 (686 615) bzw. 0,4 bis 3 (780 155). Das bevorzugte Metall
der Gruppe 11 ist in beiden Anmeldungen Silber.

Die deutsche Anmeldung mit dem Aktenzeichen 198 39 459.4, angemeldet am 28.08.1998, beschreibt einen Kataly-
sator zur Selektivhydrierung, der mindestens ein hydrieraktives Metall auf einem Aluminiumoxidträger enthält und der
ungebraucht im Röntgendiffraktogramm Reflexe zeigt, die den folgenden Netzebenenabständen entsprechen (in
 10^{-10} m): 4,52, 2,85, 2,73, 2,44, 2,31, 2,26, 2,02, 1,91, 1,80, 1,54, 1,51, 1,49, 1,45 und 1,39 mit jeweils bestimmten rela-
tiven Intensitäten. Das hydrieraktive Metall ist in einer bevorzugten Ausführungsform Platin und/oder Palladium, das
mit Kupfer und/oder Silber dotiert ist.

Die deutsche Anmeldung mit dem Aktenzeichen 198 40 373.9, angemeldet am 3.09.1998 offenbart ein Verfahren, bei
dem ungesättigte Verbindungen in Kohlenwasserstoffströmen an einem Katalysator hydriert werden, der mindestens ein
Metall der zehnten Gruppe des Periodensystems der Elemente und mindestens ein Metall der elften Gruppe des Peri-
odensystems der Elemente auf einem Aluminiumoxidträger enthält, wobei das Metall oder die Metalle der zehnten
Gruppe im wesentlichen in einer oberflächennahen Randschicht des Katalysatorkorus konzentriert ist oder sind, das Me-
tall oder die Metalle der elften Gruppe im wesentlichen gleichmäßig über das Volumen des Katalysatorkorns verteilt vor-
liegt oder vorliegen, und das Gewichtsverhältnis des Metalls oder der Metalle der elften Gruppe zum Metall oder zu den
Metallen der zehnten Gruppe höchstens 1,95 beträgt.

Alle oben genannten Veröffentlichungen offenbaren Katalysatoren, bei denen als Träger Aluminiumoxid verwendet
wird. Es finden sich nur wenige Referenzen, die Selektivhydrierkatalysatoren offenbaren, die auf einem anderen Träger
als Aluminiumoxid angebracht sind.

So findet sich in der DE-A-21 56 544 die Offenbarung eines Verfahrens zur Gewinnung von Ethylen durch selektive
katalytische Gasphasenhydrierung von Acetylen im C2-Schnitt der Olefindarstellung, wobei ein Palladiumkatalysator
verwendet wird, der auf einem Kieselsäureträger angebracht ist. Der Katalysator ist durch Zink modifiziert.

Diese Verfahren weist jedoch den Nachteil auf, daß die Oligomerbildung in einem für heutige Anforderungen zu ho-
hen Maß eintritt. Weiterhin ist auch die Selektivität häufig nicht ausreichend, und die Zugabe von CO erweist sich als
notwendig.

In der EP-A-0 764 463 findet sich die Beschreibung eines Selektivhydrierkatalysators, der Palladium aufweist, das mit
einem Promotormetall der Gruppen 1 und 2 des Periodensystems modifiziert wurde. Auch hier ist der Katalysator auf ei-
nem Träger auf Basis von Siliciumdioxid angebracht.

Auch hier beobachtet man häufig die Bildung von Oligomeren und somit eine Verminderung der Standzeit des Kata-
lysatorkontakts.

Die DE-P-31 19 850 beschreibt ein Verfahren, das die Selektivhydrierung von Butadien in einer Buten-1-haltigen C4-
Fraktion beschreibt. Der verwendete Katalysator ist dabei auf Aluminiumoxid oder auch Siliciumdioxid mit einer sepzi-
fischen Oberfläche von 10 bis 200 m^2/g aufgebracht, und der Katalysator besteht aus einer Mischung von Palladium und
Silber bzw. Verbindungen dieser Metalle. Der Palladium-Gehalt beträgt 0,05 bis 5 Gew.-%, der Silbergehalt 0,05 bis
1 Gew.-%. Der in dieser Referenz beschriebene Katalysator ist jedoch nur für die Selektivhydrierung von Butadien in
C4-Strömen geeignet.

Die deutsche Anmeldung mit dem Aktenzeichen 198 40 372.0, angemeldet am 3.09.1998 lehrt einen Katalysator, der
in seiner Aktivmasse 0,05 bis 1,0 Gew.-% mindestens eines Metalls oder einer Verbindung eines Metalls der zehnten
Gruppe des Periodensystems der Elemente und 0,05 bis 1,0 Gew.-% mindestens eines Metalls oder einer Verbindung ei-
nes Metalls der elften Gruppe des Periodensystems der Elemente enthält, wobei das Gewichtsverhältnis des enthaltenen
Metalls der elften Gruppe zum enthaltenen Metall der zehnten Gruppe von 0,95 bis 1,05 beträgt, und der als Träger einen
Siliciumdioxid enthaltenen Katalysatorträger mit einer BET-Oberfläche zwischen 2 und 400 m^2/g enthält, und wobei
mindestens 20% des Gesamtporenvolumens des Katalysators in Poren mit einem Durchmesser oberhalb von 100 Nano-
metern vorliegt. Der Katalysator wird zur Entfernung von Alkinen, Dienen, und/oder einfach ungesättigten Kohlenwas-
serstoffen aus Stoffströmen verwendet.

Es kann gesagt werden, daß es bis jetzt nicht möglich war, einen Selektivhydrierkatalysator für Alkine und Diene zu
entwickeln, der auf einem anderen Trägermaterial als Aluminiumoxid, beispielsweise Siliciumdioxid, angebracht ist und
die gleiche Leistungsfähigkeit aufweist wie auf Aluminiumoxid als Trägermaterial angebrachte Katalysatoren.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher die Bereitstellung eines Katalysators zur selektiven Hydrierung von
Alkinen und Dienen in C2-C5⁺-Olefinmischungen, die auf einem anderen Träger als Aluminiumoxid angebracht sind,
wobei der Katalysator jedoch die gleiche Leistungsfähigkeit aufweisen soll wie solche, bei denen Aluminiumoxid als
Träger verwendet wurde. Weiterhin soll ein solcher Katalysator möglichst einfach herzustellen sein. Vorzugsweise soll
der Katalysator auch leichter sein als solche, bei denen Aluminiumoxid als Trägermaterial verwendet wurde.

Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Katalysator zum selektiven Hydrieren von Alkinen und Dienen in C2-C5⁺-
Olefinmischungen, wobei der Katalysator enthält

- (a) ein Metall der zehnten Gruppe des Periodensystems,
- (b) ein Metall der elften Gruppe des Periodensystems,
- (c) gegebenenfalls eine Verbindung eines Metalls der ersten oder zweiten Gruppe des Periodensystems,

und diese Metalle auf einem Träger aufgebracht sind, der ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Siliciumdioxid, Titandioxid, Zirkonoxiden, Spinellen, Zinkaluminat, Zinktitanat oder Mischungen derselben, und wobei das Metall der elften Gruppe homogen über den Querschnitt des Katalysatorkorus verteilt ist und das Metall der zehnten Gruppe in einer oberflächennahen Randschicht des Katalysatorkorns konzentriert ist.

Diese Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Katalysators, wobei dieses Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, daß zuerst auf dem Träger das Metall der elften Gruppe homogen aufgebracht wird und anschließend das Metall der zehnten Gruppe aufgebracht wird. Vorzugsweise wird das Metall der elften Gruppe vor der Verformung des Trägers eingearbeitet, das Aufbringen des Metalls der zehnten Gruppe geschieht vorzugsweise durch Tränken mit einer Lösung eines Salzes des jeweiligen Metalls.

Ein derartiger Katalysator läßt sich vorteilhafterweise in Selektivhydrierungen von Alkinen und Dienen in C₂-C₅-Olefinmischungen verwenden. Unter Olefinmischungen werden dabei im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung vorzugsweise sogenannte Kohlenwasserstoffströme verstanden, also die beim Cracken von Erdöldestillaten oder Erdgas erhaltenen Produkte, die zum Großteil Olefine enthalten. Das erfindungsgemäße Verfahren kann aber auch zur Selektivhydrierung von Alkinen und Dienen in Olefinmischungen benutzt werden, die in anderen, einem Fachmann bekannten Verfahren erhalten wurden.

Es wurde überraschend gefunden, daß durch das selektive Aufbringen des Metalls der elften Gruppe und des Metalls der zehnten Gruppe ein selektiver Hydrierkatalysator für Alkine und Diene zugänglich ist, der auf einem Trägermaterial angebracht ist, das nicht Aluminiumoxid ist. Der erhaltene Katalysator ist jedoch ebenso leistungsfähig wie solche, die auf einem Aluminiumoxid-Träger angebracht sind.

Als Trägermaterial eignet sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung insbesondere Siliciumdioxid, mit dem die besten Resultate erzielt werden konnten. Siliciumdioxid weist den Vorteil auf, spezifisch wesentlich leichter zu sein als Aluminiumoxid. Trägerkatalysatoren mit geringem Schüttgewicht sind generell kostengünstiger als Katalysatoren mit hohem Schüttgewicht. Es eignen sich jedoch andere Trägermaterialien dazu, in einem erfindungsgemäßen Hydrierkatalysator benutzt zu werden. Dies sind beispielsweise Titandioxid, Zirkonoxide, Zinkaluminat, Zinktitanat, oder Mischungen der genannten Materialien.

Die in der vorliegenden Erfindung benutzten Trägermaterialien weisen eine BET-Oberfläche von 20 bis 400 m²/g, vorzugsweise 100 bis 160 m²/g, und ein Porenvolumen von 0,1 bis 1,5 ml/g, vorzugsweise 0,1 bis 1,5 ml/g, auf.

Das Metall der zehnten Gruppe ist in Mengen von 0,005 bis 1 Gew.-% vorzugsweise 0,02 bis 0,6 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmasse, in dem erfindungsgemäßen Katalysator vorhanden. Es wurde gefunden, daß unter den Metallen dieser Gruppe, d. h. Nickel, Palladium, Platin, die besten Resultate mit Palladium erreicht werden. Die Verwendung von Palladium ist somit bevorzugt.

Das Metall der zehnten Gruppe ist im wesentlichen in einer oberflächennahen Randschicht des Trägers angereichert. Im allgemeinen sind mehr als 80 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 90 Gew.-% und in besonders bevorzugter Weise mehr als 95 Gew.-% des Metalls oder der Metalle in einer Schicht von nicht mehr als 0,6 mm Dicke, die von der geometrischen Oberfläche des Katalysatorpartikels begrenzt wird, enthalten. Vorzugsweise ist diese Schicht nicht dicker als 0,45 mm.

Ein wichtiges Element des Katalysators nach der vorliegenden Erfindung ist das Promotormetall, das ein Metall aus der elften Gruppe des Periodensystems, also Kupfer, Silber, oder Gold ist. Die Zugabe dieses Metalls sowie dessen spezifische Anordnung in dem Hydrierkatalysator nach der vorliegenden Erfindung erlauben die selektive Hydrierung von Alkinen und Dienen mit einer hohen Aktivität und Selektivität. Gleichzeitig wird die Neigung zur Bildung von Oligomeren und somit die daraus resultierende Katalysatordesaktivierung herabgesetzt.

Das Metall der elften Gruppe liegt in Mengen von 0,005 bis 1 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 0,6 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmasse, in dem erfindungsgemäßen Katalysator vor. Das Verhältnis von Metall der elften Gruppe zu Metall der zehnten Gruppe liegt im Bereich von 0,01 bis 100 bezogen auf das Metall der zehnten Gruppe. Bevorzugterweise liegt dieses Verhältnis in einem Bereich von 0,5 bis 30, meistbevorzugt 1,5 bis 20, in dem die besten Resultate erzielt werden konnten. Es ist weiterhin bevorzugt, wenn das Metall der elften Gruppe Silber ist.

Der Katalysator nach der vorliegenden Erfindung kann so aufgebaut sein, daß jeweils nur ein Metall der elften Gruppe und ein Metall der zehnten Gruppe bzw. Verbindungen dieser Metalle vorhanden sind. Es können jedoch auch zwei oder mehr Metalle der elften Gruppe und der zehnten Gruppe bzw. deren Verbindungen unabhängig voneinander in dem Katalysator vorliegen.

Es ist besonders bevorzugt, wenn der Katalysator nach der vorliegenden Erfindung Palladium und Silber enthält.

Das Metall der elften Gruppe befindet sich in dem erfindungsgemäßen Katalysator über den gesamten Querschnitt des Katalysatorkorns verteilt.

Dies kann nach dem Fachmann bekannten Methoden wie der sog. "incipient wetness"-Methode durch Auftränkung auf den verformten Träger erreicht werden. Bevorzugterweise wird das Metall der elften Gruppe vor der Verformung des Trägers aufgebracht. Auch hierzu können solche dem Fachmann bekannte Methoden wie

- Tränkung des gefällten Trägermaterials mit dem Metall der elften Gruppe oder einer Verbindung desselben,
- Kofällung der Trägerverbindung und des Metalls der elften Gruppe oder einer Verbindung desselben,
- Vermischung der Trägermaterials mit dem Metall der elften Gruppe oder einer Verbindung desselben im trockenen oder feuchten Zustand,
- Aufdampfen des Metalls der elften Gruppe auf das Trägermaterial

verwendet werden.

So wird zunächst ein Träger erhalten, der das Metall der elften Gruppe homogen über den Trägerquerschnitt verteilt enthält.

In jedem Fall geschieht das Aufbringen des Metalls der elften Gruppe in einem Schritt, der vor dem Aufbringen des Metalls der zehnten Gruppe erfolgt. Dieses Metall der zehnten Gruppe läßt sich ebenfalls mit den üblichen, einem Fach-

mann bekannten Maßnahmen, auf dem Träger fixieren. Auch hier ist es jedoch wiederum bevorzugt, wenn dieses Aufbringen durch Tränken mit einer Lösung eines geeigneten Salzes des jeweiligen Metalls erfolgt. Vorzugsweise wird dieses so durchgeführt, daß die Lösung praktisch vollständig vom Porenvolumen des Trägers aufgenommen wird ("incipient wetness"-Methode). Dabei muß das Aufnahmevermögen des Trägers für die Tränklösung jedoch nicht voll ausgeschöpft werden, die Tränklösung kann also in einer Menge von weniger als 100%, beispielsweise nicht mehr als 95 Vol.%, nicht mehr als 90 Vol.%, oder nicht mehr als 85 Vol.-% des vom zu tränkenden Träger aufnehmbaren Flüssigkeitsvolumen verwendet werden. Die Konzentration der Salze in der Lösung wird so bemessen, daß nach Tränkung und Umwandlung des getränkten Trägers zum fertigen Katalysator die abzuscheidenden Komponenten in der gewünschten Konzentration auf dem Katalysator vorliegen. Die Salze werden so gewählt, daß sie keine bei der Katalysatorherstellung oder dessen späterer Verwendung störenden Rückstände hinterlassen. Meistens werden Nitrate oder Ammoniumsalze verwendet.

Es hat sich gezeigt, daß durch das zunächst erfolgende, homogene Aufbringen des Metalls der elften Gruppe die erfindungsgemäße gewünschte Verteilung des Metalls der zehnten Gruppe erreicht wird.

Die erfindungsgemäßen Katalysatoren können noch weitere Promotormetalle enthalten, die aus der ersten und zweiten Gruppe des Periodensystems ausgewählt sind. Vorzugsweise werden benutzt Natrium, Kalium, Calcium oder Barium. Das Aufbringen erfolgt durch einen Fachmann bekannte, geeignete Methoden, beispielsweise durch Tränken, und zwar parallel zur Aufbringung des Metalls der zehnten und der elften Gruppe und unabhängig von der gewählten Reihenfolge der Aufbringung.

Nach dem Aufbringen der Metalle werden die erhaltenen Rohkatalysatoren bei den üblichen Temperaturen getrocknet und kalzinieren, wobei dies in einem einzigen Schritt oder zwei voneinander getrennten Schritten durchgeführt werden kann. Das Trocknen erfolgt bei Temperaturen von 50°C bis 250°C, vorzugsweise 70°C bis 100°C. Das Kalzinieren wird bei Temperaturen von 250°C bis 700°C, vorzugsweise 300°C bis 650°C durchgeführt, wobei beispielsweise Drehrohre, Bandkalcinierer oder Muffelöfen verwendet werden können. Die Körper haben die übliche Form, etwa Stränge, Kugeln, Ringe, Tabletten, und werden durch beispielsweise Tablettieren oder Extrudieren der Träger dargestellt.

Die erfindungsgemäßen Katalysatoren eignen sich zum selektiven Hydrieren von generell allen Alkinen und Dienen mit einer Kohlenstoffzahl von C2 bis C5 in Gemischen von diesen mit Olefinen, generell in beim Cracken erhaltenen Kohlenwasserstoff-Strömen. Das Hydrieren kann in der Gasphase und in der Flüssigphase erfolgen, analog zu bekannten, heterogenen katalytischen Hydrierverfahren. Das Hydrieren kann als reines Gasphasenverfahren als auch als Gas-/Flüssigphasenverfahren durchgeführt werden. Diese Verfahren sind einem Fachmann bekannt. Die Reaktionsparameter, beispielsweise Kohlenwasserstoff durchsatz, Temperatur und Druck werden analog zu denen bekannter Verfahren gewählt.

Die eingesetzte Wasserstoffmenge beträgt das 0,8 bis 5fache, vorzugsweise das 0,95–2fache der stöchiometrisch zum vollständigen Umsatz nötigen Menge.

Beispiele für Hydrierverfahren, bei denen der erfindungsgemäße Katalysator verwendet werden kann, sind nachfolgend aufgeführt

- selektive Hydrierung von Acetylen in C2-Strömen zu Ethylen (nachfolgend, als "Verfahren A" bezeichnet)
- selektive Hydrierung von Propin und/oder Propadien in C3-Strömen zu Propylen ("Verfahren B")
- selektive Hydrierung von 1-Butin, 2-Butin, 1,2-Butadien und/oder Vinylacetylen in C4-Strömen zu 1,3-Butadien, 1-Buten, cis- und/oder trans-2-Buten ("Verfahren C")
- selektive Hydrierung von 1-Butin, 2-Butin, 1,2-Butadien, 1,3-Butadien und/oder Vinylacetylen in C4-Strömen zu 1-Buten, cis- und/oder trans-2-Buten, bei butadienreichen C4-Strömen ("Roh-C4-Schnitt") oder butadienarmen C4-Strömen (Raffinat I") ("Verfahren D")
- selektive Hydrierung ungesättigter Verbindungen und/oder ungesättigter Substituenten aromatischer Verbindungen in C5⁺-Strömen zu höher gesättigten Verbindungen und/oder aromatischen Verbindungen mit höher gesättigten Substituenten ("Verfahren E").

Verfahren A wird üblicherweise als ein- oder mehrstufiges Gasphasenverfahren mit einer Raumgeschwindigkeit des gasförmigen C2-Stroms von 500 m³/m³ · h, bezogen auf das Katalysatorvolumen, bis 10 000 m³/m³ · h bei einer Temperatur von 0°C bis 250°C und einem Druck von 0,01 bar bis 50 bar durchgeführt.

Verfahren B wird üblicherweise als ein- oder mehrstufiges Gasphasenverfahren mit einer Raumgeschwindigkeit des gasförmigen C3-Stroms von 500 m³/m³ · h, bezogen auf das Katalysatorvolumen, bis 10 000 m³/m³ · h bzw. Gas-/Flüssigphasenverfahren mit einer Raumgeschwindigkeit des flüssigen C3-Stroms von 1 m³/m³ · h, bezogen auf das Katalysatorvolumen, bis 50 m³/m³ · h bei einer Temperatur von 0°C bis 180°C und einem Druck von 0,01 bar bis 50 bar durchgeführt.

Verfahren C wird üblicherweise als Gas-/Flüssigphasenverfahren mit einer Raumgeschwindigkeit des flüssigen C4-Stroms von 1 m³/m³ · h, bezogen auf das Katalysatorvolumen, bis 50 m³/m³ · h bei einer Temperatur von 0°C bis 180°C und einem Druck von 2 bar bis 50 bar durchgeführt. Verfahren C kann beispielsweise als selektive sogenannte "front end-Vinylacetylenhydrierung" vor einer Butadienextraktion eingesetzt werden.

Verfahren D wird üblicherweise als ein- oder zweistufiges Gas-/Flüssigphasenverfahren mit einer Raumgeschwindigkeit des flüssigen C4-Stroms im Bereich von 0,1 m³/m³ · h, bezogen auf das Katalysatorvolumen, bis 60 m³/m³ · h, vorzugsweise von 1 m³/m³ · h bis 50 m³/m³ · h, bei einer Reaktoreingangstemperatur im Bereich von 20°C bis 90°C, vorzugsweise von 20°C bis 70°C, und einem Druck im Bereich von 5 bar bis 50 bar, vorzugsweise von 10 bar bis 30 bar durchgeführt. Beispielsweise wird das Verfahren zweistufig durchgeführt, wobei der Butadiengehalt, der in typischen C4-Strömen aus Steamcrackern im Bereich von 20 Gew.-% bis 80 Gew.-%, bezogen auf den Gesamtstrom, liegt, in der ersten Stufe bis auf einen Gehalt im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 20 Gew.-% und in der zweiten Stufe bis auf den gewünschten Restgehalt im Bereich von wenigen Gew.-ppm bis zu etwa 1 Gew.-% verringert wird. Es ist ebenso möglich, die Gesamtreaktion auf mehr als zwei Reaktoren, beispielsweise drei oder vier, zu verteilen. Die einzelnen Reaktionsstu-

fen können unter teilweiser Rückführung des Kohlenwasserstoffstroms betrieben werden, das Rücklaufverhältnis liegt üblicherweise im Bereich von 0 bis 30. Isobuten bleibt bei der Durchführung von Verfahren D im wesentlichen unverändert erhalten und kann vor oder nach der Durchführung von Verfahren D mit bekannten Methoden aus dem C4-Strom abgetrennt werden. Verfahren D kann beispielsweise als Butadienhydrierung im C4-Strom (wenn Butadien nicht als Wertprodukt gewonnen werden soll) oder als selektive sogenannten "tail end-Vinylacetylenhydrierung" nach der Butadienextraktion aus dem C4-Strom verwendet werden.

Verfahren E wird vorzugsweise als Gas-/Flüssigphasenverfahren mit einer Raumgeschwindigkeit des flüssigen C5⁺-Stroms von $0,5 \text{ m}^3/\text{m}^3 \cdot \text{h}$, bezogen auf das Katalysatorvolumen, bis $30 \text{ m}^3/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ bei einer Temperatur von 0°C bis 180°C und einem Druck von 2 bar bis 50 bar durchgeführt. Verfahren E kann beispielsweise als selektive Pyrolysebenzinhydrierung, als selektive Hydrierung von Olefinen in Reformströmen oder Koksöfen-Kondensaten, zur Hydrierung von Styrol zu Ethylbenzol eingesetzt werden.

Durch das Zufügen und Metallen der elften Gruppe wird in den erfindungsgemäßen Katalysatoren der Träger derart vorkonditioniert, daß die Bildung von Oligomeren während der Hydrierung deutlich gesenkt wird, im Gegensatz zu sonstigen, auf den gleichen Trägern angebrachten Hydrierkatalysatoren. Die Standzeit des Kontaktes erhöht sich somit deutlich. Weiterhin ist auch die häufig immer noch benötigte Zugabe von CO als selektivitätssteuerndes Mittel nicht mehr notwendig. In den erfindungsgemäßen Katalysatoren kann das hydrieraktive Metall der zehnten Gruppe selbst mit hohen Überschüssen an Promotormetall der elften Gruppe versehen werden, ohne das ein Aktivitätsverlust beim Hydrieren beobachtet wird.

Die vorliegende Erfindung wird nun in den nachfolgenden Beispiele erläutert.

Beispiel 1

(erfindungsgemäßer Katalysator A)

Ein erfindungsgemäßer Katalysator wurde hergestellt, indem ein Siliciumdioxid-Träger 4 mm-Extrudate, BET-Oberfläche zwischen 120 und $140 \text{ m}^2/\text{g}$, Porenvolumen zwischen $0,8$ und $0,95 \text{ ml/g}$ in Strangform derart hergestellt wurde, daß während des Kollerschrittes Silber in Form von Silbernitrat mit bezogen auf die eingesetzte SiO_2 -Menge $0,05 \text{ Gew.-%}$ zur Kollermasse zugegeben wurde. Nach der Extrusion zu 4 mm-Strängen wurde der Träger calciniert und anschließend mit bezogen auf die eingesetzte Trägermasse $0,025 \text{ Gew.-%}$ Palladium in Form von Palladiumnitrat bei Raumtemperatur imprägniert. Dabei wurden als Lösungsvolumen 90% der Wasseraufnahme des Trägers eingesetzt. Der Kontakt wurde bei 80°C getrocknet und anschließend bei 500°C calciniert.

Beispiel 2

(erfindungsgemäßer Katalysator B)

Ein erfindungsgemäßer Katalysator wurde hergestellt, indem ein Siliciumdioxid-Träger (4 mm-Extrudate, BET-Oberfläche zwischen 120 und $140 \text{ m}^2/\text{g}$, Porenvolumen zwischen $0,8$ und $0,95 \text{ ml/g}$) in Strangform derart hergestellt wurde, daß während des Kollerschrittes Silber in Form von Silbernitrat mit bezogen auf die eingesetzte SiO_2 -Menge $0,2 \text{ Gew.-%}$ zur Kollermasse zugegeben wurde. Nach der Extrusion zu 4 mm-Strängen wurde der Träger calciniert und anschließend mit bezogen auf die eingesetzte Trägermasse $0,06 \text{ Gew.-%}$ Palladium in Form von Palladiumnitrat bei Raumtemperatur imprägniert. Dabei wurden als Lösungsvolumen 90% der Wasseraufnahme des Trägers eingesetzt. Der Kontakt wurde bei 80°C getrocknet und anschließend bei 500°C calciniert.

Vergleichsbeispiel 1

(Vergleichskatalysator C)

Ein Vergleichskatalysator wurde hergestellt, indem ein Aluminiumoxid-Träger in Strangform mit einer BET-Oberfläche von $8 \text{ m}^2/\text{g}$ mit einer salpetersauren, wässrigen Lösung von bezogen auf die eingesetzte Trägermasse $0,045 \text{ Gew.-%}$ Silber in Form von Silbernitrat und von bezogen auf die eingesetzte Trägermasse $0,025 \text{ Gew.-%}$ Palladium in Form von Palladiumnitrat bei Raumtemperatur imprägniert wurde (integrales Verhältnis von $\text{Ag/Pd} = 6,7 : 1$). Dabei wurden als Lösungsvolumen 90% der Wasseraufnahme des Trägers eingesetzt. Der Kontakt wurde bei 80°C getrocknet und anschließend bei 400°C calciniert.

Vergleichsbeispiel 2

(Vergleichskatalysator D)

Ein weiterer Vergleichskatalysator wurde entsprechend Beispiel 8 der Anmeldung DE 21 56 544 hergestellt, wobei ein $0,025\%$ Palladium und $0,01\%$ Zink enthaltender Katalysator auf einem Kieselsäuregel-Träger in Form eines 4 mm Strangextrudats erhalten wurde.

Beispiel 3

Performancetest der Kontakte A bis D

Die Katalysatoren A bis D wurden in der Selektivhydrierung von Acetylen in einem C2-Strom enthaltend ca. 1% Al-

kin bei 20 bar und einer Belastung von 3000 l/h und einem 80%igen H₂-Überschuß bezogen auf die stöchiometrische Menge getestet.

Die jeweilige Aktivität, gemessen an der Reaktionstemperatur, Stabilität, gemessen an der Desaktivierungsrate des Umsatzes, und Selektivität, gemessen an der Neigung zur Oligomerenbildung, wurden geprüft und verglichen. Tabelle 1 gibt die Testergebnisse der Kontakte A bis D wieder.

Tabelle 1

Katalysator	A	B	C	D
Rüttelgewicht	470	470	1100	470
Palladium [Gew.-%]	0,025	0,06	0,025	0,025
Ag/Pd-Verhältnis	2	3,3	1,8	-
CO-Zugabe zur Performancestabilisierung	nicht benötigt	nicht benötigt	nicht benötigt	benötigt
Reaktionstemperatur [°C]	65	50	45	65
Deaktivierungsrate des Umsatzes [%/h]	-0,048	-0,002	-0,001	-0,159
Oligomerenbildung [g/h]	0,024	0,012	0,014	0,051

Die enthaltenden Ergebnisse zeigen, daß die Zugabe von Silber zum Träger hinsichtlich aller Kenngrößen verbesserte Katalysatoren liefert (A und B vs. D). Weiterhin wird deutlich, daß die Zugabe von Silber zu den Trägern die Zugabe von CO zur Selektivitätserhöhung unnötig macht (A und B vs. D), und daß höhere Ag/Pd-Verhältnisse zu geringerer Koks- bildung und langsamerer Deaktivierungsrate führen (A vs. B). Zudem läßt sich durch Anheben der Palladiummenge eine deutliche Aktivitätssteigerung erzielen (A vs. B und D).

Mit dem Katalysator A und insbesondere dem Katalysator B lassen sich im Vergleich zum Kontakt C deutlich leichtere und somit für den Betreiber kostengünstigere Katalysatoren erhalten, die sich durch eine dem Stand der Technik (Kon- takt C) entsprechende, sehr gute Performance auszeichnen.

Patentansprüche

1. Katalysator zum selektiven Hydrieren von Alkinen und Dienen in C₂-C₅⁺-Olefinmischungen, wobei diese Katalysatoren enthalten

- (a) ein Metall der zehnten Gruppe des Periodensystems
- (b) ein Metall der elften Gruppe des Periodensystems
- (c) gegebenenfalls eine Verbindung eines Metalls der ersten oder zweiten Gruppe des Periodensystems, und diese Metalle auf einem Träger angebracht sind, der ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Siliciumdioxid, Titandioxid, Zirkonoxiden, Spinellen, Zinkaluminaten, Zinktitanaten, Alumosilikaten, oder Mischungen dieser Substanzen, und wobei das Metall der elften Gruppe homogen über den Querschnitt des Katalysatorkorns verteilt ist und das Metall der zehnten Gruppe sich in einer oberflächennahen Randschicht des Katalysatorkorns befindet.

2. Katalysator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Träger Siliciumdioxid verwendet wird.

3. Katalysator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall der zehnten Gruppe Palladium ist.

4. Katalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall der elften Gruppe Silber ist.

5. Katalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall der zehnten Gruppe in einer Menge von 0,005 bis 1 Gew.-%, vorzugsweise 0,02 bis 0,6 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse vorhanden ist.

6. Katalysator nach einem Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall der elften Gruppe in einer Menge von 0,005 bis 1 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 0,6 Gew.-%, vorhanden ist und das Verhältnis von Metall der elften Gruppe zum Metall der zehnten Gruppe von 0,01 bis 100, vorzugsweise von 0,5 bis 30, meistbevorzugt 1,5 bis 20, reicht.

7. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zuerst auf dem Träger das Metall der elften Gruppe derart aufgebracht wird, daß es homogen verteilt ist und anschließend das Metall der zehnten Gruppe aufgebracht wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall der elften Gruppe vor oder nach der Verformung des Trägers, vorzugsweise vor der Verformung des Trägers erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall der elften Gruppe durch Einkneten in die Trägermasse während des Kollerschnitts aufgebracht wird.

DE 199 59 064 A 1

10. Verfahren zur selektiven Hydrierung von Alkinen und Dienen in C2-C5-Olefinmischungen, vorzugsweise in C2- oder C3-Strömen der Olefinherstellung durch Cracken, dadurch gekennzeichnet, daß ein Katalysator nach einem Ansprüche 1 bis 6 in der Hydrierung verwendet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Hydrierung bei Temperaturen von 0 bis 250°C und Drücken von 0,01 bis 50 bar durchgeführt wird.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65